Révision : 3 octobre 2013
Ancienne version : NOUVEAU
Numéro de référence : 957153

FICHE TECHNIQUE

NO MORE DRAFTS[MC] Extérieur Extrême Fenêtre, Porte et Fissures

Henkel Canada Corporation
Professional and Consumer Adhesives
Mississauga, ON L5N 6C3
Téléphone 1-800-624-7767
Télécopieur (440) 250-9661
www.henkel.com www.lepage.com

N° d'article	Emballage	Format
1787491	Cartouche en papier	295 mL

DESCRIPTION

LePage® No More Drafts[MC] Extérieur Extrême Fenêtre, Porte et Fissures est un scellant hautement performant conçu pour les portes, les fenêtres et les parements à l'extérieur. Il est bon pour des conditions extrêmes et peut être appliqué sur des surfaces humides ou sèches à des températures de -7 °C (20°F) à 38°C (100°F) pour former un joint durable et résistant aux intempéries qui bloque les courants d'air, l'humidité et les insectes et vous garder confortable et vous faire économiser de l'énergie tout au long de l'année. Sa formule lisse et sans outil forme un joint de caoutchouc toujours flexible et qui résiste aux dommages long-terme des intempéries tels que l'eau, la chaleur et les rayons d'UV. LePage® No More Drafts[MC] Extérieur Extrême Fenêtre, Porte et Fissures peut aussi être peint et conforme à la norme ASTM C920.

RECOMMANDÉ:

Sceller les fissures et craquelures extérieures autour des fenêtres, des portes, le fibrociment et les parements de vinyle, les toitures et les gouttières. Adhère aux parements ou fenêtres de vinyle, la fibre de verre, le béton, la maçonnerie, les bois peints ou teints, l'aluminium, l'acier et le métal.

NON-RECOMMANDÉ:

- Applications comme scellant de contrôle des joints de dilatation y compris les joints bout à bout
- Collage des mousses de polystyrène et des plastiques polypropylènes ou polyéthylènes
- Dans les applications avec l'immersion continue dans l'eau
- Utilisation comme scellant exposé à la circulation, sur les maisons en bois rond ou sur les structures occupées
- Pour les meilleures résultats, n'utiliser pas dans les applications moins de ¼ " en profondeur pour maintenir l'intégrité du scellent. Ne plume ni barbouillé pas le scellant. N'utiliser pas pour remplir les trous de clous
- Utilisation sur des joints de plus de 9,5 mm (3/8 po) sans l'emploi d'une tige d'appui
- L'outillage du scellant n'est pas nécessaire ni recommandé

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

Caractéristiques	Avantages
Supporte des cycles de dilatation contraction modérés ……	Souple en permanence; ne se fendille pas ni se déchire, même à des températures extrêmes
Résistant à l'eau……	Excellent pour les applications à l'extérieur
Peut être peint; durable……..	Fini durable et professionnel
Break-A-Way Seal[MC]……	Pas besoin de percer le sceau de cartouche
Aucun éclat d'air……..	N'éclatera ni éclaboussera pas et donnera l'extrus lisse du cartouche

RENDEMENT

Pour une cartouche de 295 ml :
Un cordon de 6 mm (¼ po) donne environ 9,3 m (31 pi) d'adhésif.
Un cordon de 9,5 mm (3/8 po) donne environ 4,1 m (13,6 pi) d'adhésif.

MODE D'EMPLOI

Outils généralement requis
Couteau utilitaire, pistolet à calfeutrer et un outil pour perforer le sceau intérieur de la cartouche.

Mesures de sécurité
Porter des gants. Utiliser dans un endroit bien aéré.

Préparation
Appliquer le scellent à une température entre -7°C (20 °F) et inférieure à 38°C (100°F). Pour faciliter l'extrusion du scellant à des températures inférieures, entreposer le matériel à température ambiante au moins 24 heures avant l'utilisation Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de vieux scellant, de l'huile, de graisse, de poussière, la glace, la neige, l'eau de surface et de tout autre contaminant. Insérer la cartouche dans le pistolet à calfeutrer, appliquer une pression modérée afin de perforer le sceau « Break-A-Way^{MC}» à l'intérieur de la buse. Couper le bout de la cartouche à un angle de 45° au diamètre de cordon désiré (diamètre recommandé de 9.5 mm (3/8 po)).

Application
À l'aide d'un pistolet à calfeutrer, appliquer le scellant en exerçant une pression régulière, en le forçant dans le joint. Si le joint est de plus de 9,5 mm (3/8 po), il est recommandé d'utiliser une tige d'appui. Le produit n'éclatera ni éclaboussera pas et donnera l'extrusion lisse du cartouche. Il n'est pas nécessaire ni recommandé de travailler le scellant. Ne plume ni barbouillé pas le scellant. Le scellant peut être peint lorsqu'il est complètement durci. Durcissement complète peut prendre 7-14 jours ou plus dépendant sur les conditions et le volume de scellant utiliser. Une peinture au latex est recommandée. Un apprêt latex devrait être utilisé si vous utiliser une peinture à la base d'huile/alkyde.

Nettoyage
Nettoyer immédiatement les outils et enlever tout résidu d'adhésif non séché avec une essence minérale ou un diluant pour peintures. L'adhésif séché peut être enlevé avec précaution au moyen d'un outil tranchant.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

NE CRAINT PAS LE GEL. Entreposer dans un endroit sec et frais. Jeter le produit dans une installation de transfert de déchets ménagers dangereux approuvée. Le matériau durci peut être jeté avec les ordures.

MESURES DE SÉCURITÉ

DANGER. INFLAMMABLE. POISON. IRRITANT. LES ÉMANATIONS PEUVENT ÊTRE NOCIVES. PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Ne pas respirer les émanations. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas avaler. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des flammes et des étincelles. **TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PREMIERS SOINS:** Contient des distillats de pétrole et du xylène. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

Se reporter à la fiche signalétique (FS) pour de plus amples renseignements.

AVIS DE NON-REPONSABILITÉ

L'information et les recommandations consignées dans la présente reposent sur notre recherche et sont estimées exactes, mais aucune garantie, expresse ou tacite, n'est donnée ni ne devrait être inférée. Les acheteurs devraient tester les produits pour déterminer si la qualité et l'appropriation sont acceptables pour l'usage qu'ils veulent en faire. Aucun élément de la présente ne devrait être interprété d'une manière qui permette de présumer l'inexistence de tout brevet pertinent ou qui constitue une permission, une incitation ou une recommandation de mettre en œuvre une quelconque invention couverte par un brevet donné, sans l'autorisation du titulaire du brevet.

DONNÉES TECHNIQUES

Propriétés physiques types à l'état humide		Propriétés types à l'application	
Couleur:	Blanc	Température d'application:	-7 °C (20 °F) et 38 °C (100 °F) (Pour faciliter l'extrusion du scellant à des températures inférieures, entreposer la cartouche à température ambiante au moins 24 heures avant l'utilisation)
Apparence:	Pâte lisse		
Base:	Polymères élastomères Thermoplastiques et résines synthétiques		
Odeur:	Solvant	Temps de formation de peau: (À 22 °C et 70 % d'humidité relative)	40 minutes
Poids spécifique:	1.18		
Point d'inflammation:	22.67°C (80°F) Extrêmement inflammable pendant l'utilisation.	Sec au toucher :	Environ 8 heures

% de solides en poids:	68%
Teneur en COV: (scellant non chimiquement durcissant)	<25% en poids
Durée utile:	24 mois après la date de fabrication (non ouvert)
Explication du code de lot: (Code de lot est imprimé sur le bas de piston de la cartouche)	YYDDD YY = Les derniers deux chiffres de l'année de fabrication. DDD = Le jour de la fabrication basé sur 365 jours par année Par exemple: 13061 = 61ième journée de 2013 = 2 mars 2013

Temps de durcissement:	7 à 14 jours ou plus Le temps de durcissement dépend de la température, de l'humidité et de l'épaisseur de scellant appliqué.
Extrusion: -7 °C (20 °F):	28 kg (75 lbs)
Affaissement Boeing (15 min): Température ambiante:	0.76 mm (0.03 pouces)

Propriétés types de rendement à l'état sec

Couleur:	Blanc
Contraction: (ASTM D 2453)	36%
Dureté Shore A: 21 jours à 60°C (140°F) :	50
Capacité de mouvement:	± 25 %
Allongement:	1250%
Résistance à la traction:	Environ 0.69 N/mm^2 (100 psi) après 21 jours durcissement

Température de service:	-29 °C (-20 °F) à 93 °C (200 °F)
Possibilité de le peindre:	Oui, lorsqu'il est complètement sec.
Résistant à l'eau:	Oui, lorsqu'il est complètement sec.
Adhérence détachable à 180°: (ASTM C794)	
Solin d'aluminium peint:	3.5 N/mm (20 pli)
Bardage en vinyle:	3.5 N/mm (20 pli)

Spécifications: Satisfait les normes de performance de:

- ASTM C920, Type S, Grade NS, Classe 25, Application NT
- Federal Spec. TT-S-001657 Type 1
- Federal Spec. TT-S-00230C